



topciment.com

# PRIMACEM®



## PRIMACEM® PLUS

Primer: Icke absorberande underlag

**PRIMACEM® PLUS** är en vattenbaserad akrylpolymerdispersion, som används som bindemedel för icke-absorberande ytor före applicering av microcement.

### Egenskaper

- Primer för icke-absorberande underlag.
- Kan appliceras med roller eller pensel i ett lager. För plattor krävs två lager.
- Vattenbaserad, ej brandfarlig.
- Fri från mjukgörare, lösningsmedel, ammoniak och emulgeringsmedel.
- Produkten levereras färdig att användas.

### Åtgång

- ca 0,09 L/m<sup>2</sup>

### Teknisk data

- Vattenbaserad akryldispersion
- Utseende: Mjölkaktig vätska
- Fasta partiklar: 34,6 %
- pH: Mellan 8 och 9
- Viskositet: 12 - 13 s (Ford Cup 4)
- Densitet vid 20°C: 1,05 ± 0,01 g/mL
- Appliceringstemperatur: från 5°C till 35°C
- Beröringstorr: 30 minuter

### Applicering

Underlaget måste vara torrt, rent och fast, fritt från fett eller olja. Vänta minst 30 minuter och inte mer än 24 timmar innan du applicerar det första lagret med mikrocement.

### Särskilda skyddsåtgärder

Vid kontakt med ögonen, skölj med mycket vatten i 15 minuter. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Svälj inte. Vid förtäring, framkalla inte kräkning och sök omedelbart läkare.

Följande åtgärder rekommenderas:

- God ventilation.
- Skyddsglasögon för att förhindra stänk.
- Gummihandskar.

Tomma behållare ska kasseras i enlighet med gällande lagar.  
För att förhindra att produkten torkar ut eller tjocknar, stäng locket efter varje användning.  
Denna produkt är ogiftig, ofarlig och ej brandfarlig under normala hanteringsförhållanden.  
Denna produkt innehåller inga skadliga ämnen som skulle kräva ytterligare märkningsåtgärder enligt gällande bestämmelser.  
Förvaras utom räckhåll för barn.

## Packetering

Finns i följande storlekar 500ml / 1l / 5l

## Rengöring av verktyg

Verktyg ska tvättas med tvål och vatten direkt efter användning.

## Förvaring

Produkten ska förvaras i sin stängda originalförpackning och skyddad från väder och vind vid temperaturer mellan 10°C och 30°C, på en torr och välventilerad plats, borta från värmekällor och direkt solljus. Hållbarheten är 1 år från tillverkningsdatum, korrekt förvarad.

## Friskrivningsklausul

Då det i alla projekt råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Designcement Syd AB inte ansvara för annat än den information som lämnas i detta produktblad. Exempel på information och förhållanden som ligger utanför Designcement Syd ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller ej) innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.



Produkten ska inte användas för andra ändamål än de som anges utan att först ha skriftliga instruktioner. Det är alltid användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att uppfylla de krav som fastställs i lokal lagstiftning. Produktsäkerhetsblad finns tillgängliga för proffs. Detta tekniska datablad kommer att vara giltigt tills en ny upplaga dyker upp.

Senast uppdaterad: September 2021